

項目	単位	方向	ハイパーカーテン						測定方法
			グリーン	ブルー		防虫	ブロンズ	赤味	
厚み	mm		0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
巾	mm		137	137	137	137	137	137	
巻数	mm		30	30	20	30	30	30	
硬さ			87	87	88	88	85	88	JIS Cタイプ
100%モジュラス	N	タテ	41	40	60	40	42	45	JIS K 6732
		ヨコ	36	37	56	36	37	40	
引張強度	N	タテ	91	97	140	80	96	97	JIS K 6732
		ヨコ	80	84	132	73	82	82	
伸び	%	タテ	323	345	338	286	326	317	JIS K 6732
		ヨコ	340	347	348	303	333	320	
引裂強度	N	タテ	27	27	40	26	27	26	JIS K 6732
		ヨコ	27	26	40	25	26	26	
耐寒性	0℃								JIS K 6772
	-5℃								
	-10℃								
	-15℃								
	-20℃								
全光線透過率	%		80	89	86	70	21	90	JIS K 7375
表面抵抗率	Ω / sq		1.7×10^{10}	4.1×10^{10}	1.1×10^{10}	1.5×10^{10}	1.4×10^{10}	9.8×10^9	JIS C 2170に準拠
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$		1.4×10^{11}	1.6×10^{10}	5.0×10^{10}	1.3×10^{11}	1.2×10^{11}	1.1×10^{11}	JIS C 2170に準拠
防炎性			適合	適合	適合	適合	適合	適合	消防法施工規則第4条の3
脆化温度	℃								
使用環境温度	℃		常温	常温	常温	常温	常温	常温	

※上記数値は常温時測定代表値であり、保証値ではありません

スワロン株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-8
TEL : (03)5829-5755
FAX : (03)5829-5756