

| 項目        | 単位                       | 方向 | フラット透明               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 測定方法          |
|-----------|--------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 厚み        | mm                       |    | 1                    | 1                    | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    | 3                    | 3                    | 4                    |               |
| 巾         | mm                       |    | 1830                 | 915                  | 100                  | 200                  | 300                  | 91.5                 | 200                  | 300                  | 300                  |               |
| 巻数        | mm                       |    | 12                   | 12                   | 24                   | 12・30                | 12・30                | 12                   | 30                   | 12・30                | 30                   |               |
|           |                          |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 硬さ        |                          |    | 84                   | 84                   | 85                   | 86                   | 86                   | 86                   | 86                   | 87                   | 87                   | JIS Cタイプ      |
| 100%モジュラス | N                        | タテ | 91                   | 91                   | 172                  | 170                  | 161                  | 182                  | 239                  | 236                  | 312                  | JIS K 6732    |
|           |                          | ヨコ | 80                   | 80                   | 152                  | 151                  | 145                  | 167                  | 220                  | 225                  | 293                  |               |
| 引張強度      | N                        | タテ | 212                  | 212                  | 429                  | 433                  | 394                  | 409                  | 499                  | 517                  | 606                  | JIS K 6732    |
|           |                          | ヨコ | 197                  | 197                  | 403                  | 406                  | 370                  | 377                  | 489                  | 518                  | 583                  |               |
| 伸び        | %                        | タテ | 366                  | 366                  | 419                  | 429                  | 424                  | 390                  | 372                  | 381                  | 350                  | JIS K 6732    |
|           |                          | ヨコ | 390                  | 390                  | 448                  | 461                  | 425                  | 399                  | 406                  | 401                  | 364                  |               |
| 引裂強度      | N                        | タテ | 67                   | 67                   | 137                  | 134                  | 120                  | 136                  | 183                  | 194                  | 239                  | JIS K 6732    |
|           |                          | ヨコ | 65                   | 65                   | 133                  | 131                  | 125                  | 133                  | 184                  | 184                  | 235                  |               |
| 耐寒性       | 0℃                       |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | JIS K 6772    |
|           | -5℃                      |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|           | -10℃                     |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|           | -15℃                     |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|           | -20℃                     |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 全光線透過率    | %                        |    | 90                   | 90                   | 88                   | 88                   | 88                   | 88                   | 87                   | 87                   | 84                   | JIS K 7375    |
| 表面抵抗率     | $\Omega/\text{sq}$       |    | $3.6 \times 10^{10}$ | $3.6 \times 10^{10}$ | $2.6 \times 10^{10}$ | $3.2 \times 10^{10}$ | $1.6 \times 10^{10}$ | $4.0 \times 10^{10}$ | $3.3 \times 10^{10}$ | $1.8 \times 10^{10}$ | $3.0 \times 10^{10}$ | JIS C 2170に準拠 |
| 体積抵抗率     | $\Omega \cdot \text{cm}$ |    | $8.2 \times 10^{10}$ | $8.2 \times 10^{10}$ | $2.6 \times 10^{10}$ | $3.1 \times 10^{10}$ | $1.9 \times 10^{10}$ | $4.8 \times 10^{10}$ | $3.8 \times 10^{10}$ | $1.6 \times 10^{10}$ | $1.8 \times 10^{10}$ | JIS C 2170に準拠 |
| 防炎性       |                          |    | －                    | －                    | －                    | －                    | －                    | －                    | －                    | －                    | －                    | 消防法施工規則第4条の3  |
| 脆化温度      | ℃                        |    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 使用環境温度    | ℃                        |    | 常温                   | 常温                   | 常温                   | 常温                   | 常温                   | 常温                   | 常温                   | 常温                   | 常温                   |               |

※上記数値は常温時測定代表値であり、保証値ではありません

スワロン株式会社  
東京都千代田区岩本町3-5-8  
TEL : (03)5829-5755  
FAX : (03)5829-5756